

# FICHA DE PRODUCTO



1239

**BIZKAIKO TXINTXOR BERZIKLATEGIA, SA**

Bº Orkonera, s/n  
48530- Ortuella(Bizkaia) España

06

Nº2

EN 13242:2002+A1:2007

Áridos para uso en capas estructurales de firmes

**AG-0/40-T-R-H**

**ZAHORRA ARTIFICIAL (ZA)**

**Forma de las partículas**

Fl<sub>20</sub>

**Tamaño de partículas**

0/40

**Categoría granulométrica**

G<sub>A85</sub>

**Categoría de tolerancia para la granulometría típica**

GT<sub>A20</sub>

**Limpieza**

Contenido en finos

f<sub>5</sub>

Equivalente de arena

SE ≥ 35%

Azul de metileno

BM ≤ 10

**Porcentaje de partículas machacadas**

C<sub>90/3</sub>

**Resistencia a la fragmentación y machaqueo**

LA<sub>40</sub>

**Composición/ contenido**

Clasificación de áridos gruesos reciclados

Rc<sub>50</sub>, Rcug<sub>90</sub>, Ra<sub>5</sub>-, Rb<sub>10</sub>-, X<sub>1</sub>-, Rg<sub>2</sub>-

Sulfatos solubles en agua de áridos reciclados

SS<sub>0,7</sub>

Azufre total

S<sub>1</sub>

Contenido en humus .....

Color más claro que sustancia patrón

## TAMAÑOS AG0/40 TRH

Tamaño tamiz mm	63	40	20	14	10	6,3	4	2	1	0,063
% pasantes	100	90-100	44-84	30-80	20-70	15-55	10-40	5-30	0-25	0-5