

FICHA DE PRODUCTO



1239

BIZKAIKO TXINTXOR BERZIKLATEGIA, SA

Bº Orkonera, s/n
48530- Ortuella(Bizkaia) España

06

Nº2

EN 13242:2002+A1:2007

Áridos para uso en capas estructurales de firmes

0/40-T-R(H)

ARIDO RECICLADO DE HORMIGÓN

Forma de las partículas

Fl₂₀

Tamaño de partículas

0/40

Categoría granulométrica

G_{A85}

Categoría de tolerancia para la granulometría típica

G_{TA20}

Limpieza

Contenido en finos

f₅

Equivalente de arena

SE ≥ 35%

Azul de metileno

BM ≤ 10

Porcentaje de partículas machacadas

C_{90/3}

Resistencia a la fragmentación y machaqueo

LA₄₀

Composición/ contenido

Clasificación de áridos gruesos reciclados

RC₅₀, RCUG₉₀, RA₅₋, RB₁₀₋, X₁₋, RG₂₋

Sulfatos solubles en agua de áridos reciclados

SS_{0,7}

Azufre total

S₁

Contenido en humus

Color más claro que sustancia patrón

TAMAÑOS 0/40- T-R(H)

Tamaño tamiz mm	63	40	20	14	10	6,3	4	2	1	0,063
% pasantes	100	90-100	44-84	30-80	20-70	15-55	10-40	5-30	0-25	0-5