

FICHA DE PRODUCTO



1239

BIZKAIKO TXINTXOR BERZIKLATEGIA, SA

Bº Orkonera, s/n
48530- Ortuella(Bizkaia) España

06

Nº1

EN 13242:2002+A1:2007

Áridos para uso en capas estructurales de firmes

AG-0/40-T-R-M

ARIDO RECICLADO MIXTO

Forma de las partículas

Fl₃₅

Tamaño de partículas

0/40

Categoría granulométrica

G_{A85}

Categoría de tolerancia para la granulometría típica

GT_{A20}

Limpieza

Contenido en finos

f₅

Equivalente de arena

SE ≥ 35%

Azul de metileno

BM ≤ 10

Porcentaje de partículas machacadas

C_{90/3}

Resistencia a la fragmentación y machaqueo

LA₄₀

Composición/ contenido

Clasificación de áridos gruesos reciclados

Rc₃₀, Rcug₅₀, Ra₅₋, Rb₅₀₋, X₁₋, Rg₅₋

Sulfatos solubles en agua de áridos reciclados

SS_{1,3}

Azufre total

S₁

Contenido en humus

Color más claro que sustancia patrón

TAMAÑOS AG0/40 TRM

Tamaño tamiz mm	63	40	20	14	10	6,3	4	2	1	0,063
% pasantes	100	90-100	55-95	40-80	30-70	15-65	10-55	5-45	0-40	0-5